

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de las cumbres Mundiales en el Perú"

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
LABORATORIO DE AGREGADOS Y CONCRETO

EXPEDIENTE N° : 34161-01D-2008
PETICIONARIO : ARENERA SAN MARTÍN DE PORRAS S.A
ATENCIÓN : ING. ENRIQUE OYAGUE YACKSON
OBRA : CONTROL DE CALIDAD
UBICACIÓN : ATE
FECHA DE RECEPCIÓN : SAN BORJA, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
FECHA DE CANCELACIÓN : SAN BORJA, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 (FACT.N° 040-04695)
FECHA DE EMISIÓN : SAN BORJA, 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

INFORME DE ENSAYO (PÁG..01 DE 01)

Código NTP 400.012-2001
Título AGREGADOS. Análisis granulométrico del Agregado Fino, Grueso y Global.
Código ASTM C 136-2006
Título Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates

SEGÚN EL PETICIONARIO LA MUESTRA DE AGREGADO GRUESO PROCEDE DE LA CANTERA :
ARENERA SAN MARTÍN DE PORRAS

TAMIZ	ABERTURA (mm)	PORCENTAJE RETENIDO	PORCENTAJE QUE PASA
3 1/2 pulg.	87,500	0.0	100.0
3 pulg.	75.000	0.0	100.0
2 1/2 pulg.	62,500	0.0	100.0
2 pulg.	50,000	0.0	100.0
1 1/2 pulg.	37,500	0.0	100.0
1 pulg.	25,000	16.9	83.1
3/4 pulg.	18,750	59.0	24.1
1/2 pulg.	12,500	22.1	2.0
3/8 pulg.	9,500	1.8	0.2
N° 4	4,750	0.2	0.0
FONDO		0.0	0.0
TOTAL		100.0	0.0
		TMN	1"

TMN= TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL

OBSERVACIONES:

MUESTREO E IDENTIFICACIÓN REALIZADOS POR EL PETICIONARIO.
EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUCIRSE SIN LA AUTORIZACIÓN
ESCRITA DEL LABORATORIO, SALVO QUE LA REPRODUCCIÓN SEA EN SU TOTALIDAD
(GUIA PERUANA INDECOPI: GP 004: 1993)

TÉCNICO LAC-LEM : J.B.S
FECHA DE ENSAYO : 2008/09/29



Ing VANNA GUFFANTI PARRA
Jefe del Laboratorio de
Ensayo de Materiales